

neova

Pellets specifikation

Klass A1

Neovas pellets tillverkas av kemiskt obehandlat trä, från Nordiska sågverk, fritt från bark enligt standard SS-EN 14961-1:2010.

Dimension

6 mm
8 mm

Klass

D 06²
D 08²

Parameter

Bulkvikt
Mekanisk hållfasthet
Fukthalt
Askhalt
Finandelar vid fabrik
Effektivt värmevärde¹
Deformationstemperatur

Klass

BD 650 +-3%
≥ 97.5%
6-10 %
≤ 0,5 %
≤1.0 %
≥ 4,8 kWh/kg
≥ 1400 °C

Mätmetod

EN 15103
EN 15210-1
EN 14774-1/2
EN 14775
CEN/TS 15149-1
EN 14918
EN 15370

Parameter

Tillsatsmedel
Svavel, S
Kväve, N
Klor, Cl

Klass

0,5 w-%
S0.02
N0.3
Cl0.02

Mätmetod

-
prEN 15289
EN 15104
EN 15289

¹ Konstant tryck levererat tillstånd

² Mängden pellets som är längre än 40 mm får vara ≤ 1 w-%. Maximal längd får ej överstiga 45 mm.

